

Technický list URSA SECO SDV PLUS



URSA SECO SDV PLUS

Parobrzdá s proměnlivou ekvivalentní difuzní tloušťkou, $0,2 \leq s_d \leq 20$ m.

Vlastnosti:

- Velmi proměnlivá ekvivalentní difuzní tloušťka dle relativní vlhkosti prostředí
- Velká odolnost proti roztržení
- Vzduchotěsná v ploše
- Testováno CE podle ČSN EN 13 984, typ výrobku B
- Potisk pomocnými značkami pro snadné řezání a aplikaci

Oblasti použití:

- Šikmé střechy (novostavby i renovace - vč. renovace shora)
- Plochá střecha s dřevěnou nosnou konstrukcí
- Strop - půda shora, podhledy
- Dřevostavby

Technické vlastnosti URSA SECO SDV PLUS

Parametr	Hodnota	Jednotka	Norma
Materiál	polyamidová fólie, z jedné strany laminovaná PP roumem, vysoce odolná proti roztržení	-	CE certifikováno dle ČSN EN 13859-1 ČSN EN 13859-2
Propustnost vodní páry s_d	$0,2 \leq s_d \leq 20$	m	EN ISO 12572-C
Tloušťka	cca 0,28	mm	-
Vzduchotěsnost	vzduchotěsný	-	ČSN EN 12114
Reakce na oheň	E	-	ČSN EN 13501-1
Max. tahová síla v podélném směru	≥ 120	N/5 cm	ČSN EN 12311-1
Max. tahová síla v příčném směru	≥ 100	N/5 cm	ČSN EN 12311-1
Tažnost v podélném směru	≥ 30	%	ČSN EN 12311-1
Tažnost v příčném směru	≥ 25	%	ČSN EN 12311-1
Odolnost proti protrhávání (dířik hřebíku) v podélném směru	≥ 60	N	ČSN EN 12310-1
Odolnost proti protrhávání (dířik hřebíku) v příčném směru	≥ 60	N	ČSN EN 12310-1
Teplotní rozsah použití	-40 až +80	°C	-
Odolnost proti UV záření	musí být chráněna proti dlouhodobým účinkům UV záření	měsíce	-
Odolnost proti pronikání vody	W1	-	ČSN EN 1928
Barva	světle zelená, průsvitná	-	-
Plošná hmotnost	70	g/m ²	ČSN EN 1849-2
Hmotnost role	cca 2,5 / 4,7	kg	-

Rozměry URSA SECO SDV PLUS

Šířka mm	Délka mm	Obsah (m ² /role)	Počet (role/paleta)	Obsah (m ² /paleta)
1500*	20	30	63	1890
1500*	40	60	42	2520

* Po dohodě.

Kvalita garantována EN ISO 9001, EN ISO 14001 a EN ISO 50001.

Uvedené technické informace odpovídají současnému stavu používaných technologií, všeobecných znalostí a stavebních zkušeností. Popsané příklady použití nemohou zohledňovat veškeré situace, které mohou nastat v jednotlivých konkrétních případech a jsou proto bez záruky.

URSA CZ, s. r. o.,
Pražská 16/810
102 21 Praha 10
tel.: 281 017 304, 281 017 374
e-mail: tech.poradce.cz@etexgroup.com, www.ursa.cz

URSA CZ s.r.o. si vyhrazuje právo provádět technické změny a technologie výrobků bez předchozího upozornění. URSA CZ s.r.o. nenese odpovědnost za tiskové chyby. Současný technický list nahrazuje všechny předchozí verze a je platný až do odvolání nebo vydání nového. Obrázky jsou pouze ilustrativní, barevnost nemusí odpovídat skutečnosti.

